

Descrizione

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme EN 204/205-D3 (ex DIN 68602 B3) e test WATT 91. In combinazione con il 5% di induritore HR111 o HR122, soddisfa, dopo 7 giorni dall'incollaggio, le norme EN 204/205-D4. Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, pavimenti, scale, pannelli lamellari e listellari, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce, nella nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte, tranciati in legno a caldo e a freddo.

Applicazione

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

E' consigliata una spalmatura su entrambe la superfici.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

Caratteristiche

- Adatto a tutti i tipi di legno
- Trasparente una volta asciutto
- Forte potere adesivo
- Senza solventi

Applicazioni tipiche

- Incollaggio di laminati plastici, masselli, listelli, compensati e truciolari, a caldo e a freddo.
- Montaggio di mobili e componenti, accoppiamento di materiali isolanti con pannelli in particelle.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore
Aspetto	liquido bianco
Viscosità Brookfield a 23°C g6/20rpm	14000 mPa*s
Temperatura minima di filmazione	5°C
Tempo aperto 20°C / 50 % u.r.	7-9 min.
Condizioni favorevoli applicazione	Valore
Temperatura legno, ambiente e colla	18 - 22 °C
Umidità del legno	9 - 12%
Umidità relativa dell'aria	65- 75%
Spalmatura	150 - 300 g/m ²
Tempo di presa	20 - 30 min.
Tempo di presa a caldo 60°C	3 - 6 min.

Immagazzinaggio

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 12 mesi.

Packaging

Zetavil 315 è fornita in bidoni nei formati da 250gr, 500gr, 1kg, 5kg e 30 kg.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

