

ANTIROST RAPID

Antirost Rapid è un'antiruggine a rapida essiccazione.

Formulata con resine alchidiche di medio olio e provati agenti anticorrosivi ha eccellenti caratteristiche anticorrosive.

Dotata di eccellenti caratteristiche quali:

- ottima dilatazione;
- elevato potere coprente;
- ottima adesione su metalli.
- lunga durata e protezione agli agenti atmosferici.

Consigliata come mano di fondo nei cicli di verniciatura su carpenteria o manufatti in ferro destinati all'esterno. Sopraverniciabile con smalti alla nitro, clorocaucciù e poliuretanic.

Nonostante abbia una essiccazione rapida è formulato in modo di avere un ottimo potere bagnante del supporto su cui viene applicata.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Spruzzo: 15% - 20% con diluente nitro;

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	7-9 mq/Lt
Colori	rosso ossido, grigio
Essiccazione	fuori polvere: 5-7 ore a 20°C completa: 24 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	2-4 ore a 20°C
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 180"-210"
Residuo secco	73% ± 2
Spessore del film	umido: 60-80 micron secco: 30-40 micron
Peso specifico	1,380 Kg/lit ± 0.1 a 20°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	-

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Il prodotto nelle prime 6 ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.



SCHEDA TECNICA

FONDI

- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

