

ZETA FOAM COMBY

Schiuma poliuretana All in one

Descrizione e applicazione

Schiuma poliuretana "tutto in 1" di nuova concezione che consente l'uso manuale e con pistola con la stessa bombola. L'innovativa formulazione permette l'uso in tutte le stagioni alle alte come alle basse temperature e consente l'applicazione sia nel montaggio serramenti che nell'incollaggio di tegole e coppi. Infatti la schiuma si gonfia ai fini del riempimento ma si ferma in presenza di un ostacolo a contrasto (tegola, pannello, ecc.) incollandosi ad esso ed evitando quindi di portarlo fuori asse.

Preparazione

1. Rimuovere polvere, grasso e altre impurità dalla superficie. Prima dell'applicazione della schiuma la superficie può essere bagnata, ma esente dalla copertura di ghiaccio o di brina.
2. Agitare intensamente la bombola per almeno 1 minuto. La temperatura ottimale della bombola prima dell'applicazione è +10 - +25 °C. La temperatura ambientale minima per l'applicazione è -10 °C (con picco minimo di -18°C per brevi periodi). Se lavorate al temperature al di sopra della temperatura ottimale (20°C), la differenza di temperatura tra ambiente e bombola deve essere di 5°C.
3. Avvitare la bombola sulla pistola. La posizione di funzionamento della bombola è verso il basso. La quantità di schiuma espulsa è controllata dalla pressione esercitata sulla pistola. Il volume e la qualità della schiuma dipende dall'umidità relativa dell'aria. E' consigliabile inumidire lo spazio da riempire (Es. spruzzando dell'acqua da una bottiglia con uno spruzzatore). E' necessario inumidire se l'umidità relativa dell'aria è inferiore a 35%. Se la cavità da riempire è grande (dimensioni trasversali superiore a 5 centimetri), suggeriamo di riempire gradualmente a strati (spessore dello strato: massimo. 2 cm). Bagnare la superficie di ogni strato fresco della schiuma e continuare aggiungendo altri strati fino a riempire la cavità. La schiuma aumenta il volume durante l'indurimento, lasciare quindi uno spazio vuoto di 1/3.
4. La schiuma indurita può essere tagliata con una lama. La superficie della schiuma è necessaria per proteggerla da radiazione UV di lunga durata.
5. La schiuma fresca può essere rimossa per mezzo di Zeta Cleaner 500, la schiuma indurita soltanto meccanicamente. Quando il lavoro è interrotto per più di 10 - 15 minuti, è necessario pulire la pistola o il

Caratteristiche

- Applicazione sia manuale che pistola in un'unica bombola
- Applicabile a temperature da -10° a +35°
- Eccellente capacità di riempimento
- Classe di infiammabilità B3
- Struttura cellulare fine

Applicazioni tipiche

- Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti
- Isolamento ed insonorizzazione di porte e finestre
- Incollaggio di tegole e coppi
- Isolamento e coibentazione di tubazioni
- Sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma
Tempo di reticolazione	12-16 min
Tempo di taglio	30-40 min
Tempo di fortificazione	max 18 ore
Peso specifico	25-30 kg/m ³
Classe di fuoco	B3
Stabilità dimensionale	nessun ritiro
Flash point	400 °C
Trazione all' allungamento	10 N/cm ²
Solidità di pressione	3 N/cm ²
Conduktività termica	0,034 W/(m K)
Resistenza termica	-50 °C +90°C
Indice di riduzione acustica	60 dB
Tempo su scaffale	15 mesi

Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 15 mesi.

Packaging

Zeta Foam Comby è fornita in bombolette (12 pz per scatola) nel formato 750ml manuale e pistola.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Divergenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

