



Scheda Tecnica

PM ACRYL 33 RUVIDO

20/10/2022

DESCRIZIONE

PM ACRYL 33 è un sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. PM ACRYL 33 è compatibile con la particolare struttura della malta fina, è verniciabile con quasi tutti i colori murali e offre un'ottima adesione anche su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. PM ACRYL 33 è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura per ambienti interni. Buona resistenza alle muffe.

PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	base acrilica (<i>phatalate free</i> – <i>APEO free</i>)
CONSISTENZA	pastosa
CONFEZIONI	cartucce in PE da 310 ml, sacchetti da 550 ml disponibile in diverse granulometrie
RESISTENZA AL FREDDO DURANTE IL TRASPORTO	buona
COLORI DISPONIBILI	bianco, grigio – altri colori su richiesta
VERNICIABILITÀ	sopraverniciabile con quasi tutti i colori; si consiglia di effettuare prove dirette

DATI TECNICI

EN 15651-1	F-INT
GEV -EMICODE	EC1+
REAZIONE AL FUOCO (DIN EN ISO 11925-2)	Classe E
VOC (CE)	0,84 % - 14,8 g/l
VELOCITA' DI ESTRUSIONE (@ Ø 3 mm / 3 bar)	(300 ± 100) g/min
COLABILITÀ (ISO 7390)	0 mm
PESO SPECIFICO (ISO 1183)	(1,72 ± 0,05) g/cm ³
DUREZZA (ISO 868)	3 sec: 19 Shore A ; 15 sec: 10 Shore A
ALLUNGAMENTO A ROTURA (ISO 37 Type 3)	120 %
CARICO A ROTTURA (ISO 37 Type 3)	0,4 N/mm ²
MODULO AL 100% (ISO 37 Type 3)	0,35 N/mm ²
ALLUNGAMENTO A ROTURA (ISO 8339 – Malta)	55 %
CARICO A ROTTURA (ISO 8339 – Malta)	0,25 N/mm ²
MODULO AL 100% (ISO 8339 – Malta)	-
FORMAZIONE DI PELLICOLA	15-30 minuti
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	da 1 a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della

PM SOLUTION S.R.L.

Sede legale: Via Marche n.4

61022 Vallefoglia (PU)

Partita IVA: IT02813760416

Tel. 0721 1850447

Indirizzo e-mail: info@pmsolutionsrl.eu



	temperatura e dell'umidità esterna
VARIAZIONE DI VOLUME	$(-25 \pm 2) \%$
ALLUNGAMENTO, CONCENTRAZIONE D'ESERCIZIO	$(7 \pm 2) \%$ della larghezza del giunto
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25°C a $+80^{\circ}\text{C}$
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+50^{\circ}\text{C}$
DIMENSIONE MASSIMA CONSIGLIATA DEL GIUNTO	10 x 5 mm

APPLICAZIONE	
PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI	Le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. Se ne cessario inumidire le parti del giunto; UNIacryl Skin ha una buona aderenza anche su superfici umide.
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	fino a 18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. $+10^{\circ}\text{C}$ a $+25^{\circ}\text{C}$)
AVVERTENZE - LIMITAZIONI	Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore. Non adatto per giunti esposti continuamente all'acqua. Non adatto per PE, PP, PMMA, PTFE, plastiche, neoprene e giunti bituminosi. Non applicare in caso la temperatura del substrato sia $> 50^{\circ}\text{C}$. Un giunto delle corrette dimensioni è in grado di assorbire movimenti tra i materiali da costruzioni. Lo spessore del giunto deve essere messo in relazione alla sua larghezza. Come regola generale il rapporto tra lo spessore e la larghezza deve essere pari a 1, nel caso in cui la larghezza del giunto è inferiore a 10 mm. Per giunti con larghezza superiore a 10 mm, lo spessore deve essere la metà della larghezza. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Non sottoporre il giunto a movimenti finché il materiale non è completamente polimerizzato.