

ZETA 40 CEMENT

Cemento rapido

Descrizione

Stucco monocomponente per interni e esterni di aspetto granuloso a base acrilica in dispersione acquosa utilizzabile come cemento espresso già pronto all'uso, estraibile con pistola da silicone.

Campo di applicazione

Sigillatura e la riparazione di giunti, fessure e crepe su malta, pietre, muratura. Può essere usato per l'incollaggio e la stuccatura di piastrelle, tegole e coppi

Preparazione

Le parti del substrato devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, ghiaccio. Dopo 5 minuti dall'estrusione premere con una spatola o con un ferro per terminare l'applicazione. Dopo 5-10 minuti rimuovere il materiale in eccesso con una spazzola o una spugna bagnata. Dopo l'uso ripulire mani e strumenti con acqua. Non esporre le superfici al sole durante l'applicazione.

Packaging

Zeta 40 Cement è fornito in cartucce (12 pz per scatola) nel formato 310ml.

Colore

E' disponibile nei colori: grigio cemento.

Immagazzinaggio

Conservare le cartucce in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto magazzinaggio il materiale si conserva per almeno 12 mesi.

Caratteristiche

- Aspetto granuloso tipico del cemento
- Utilizzabile anche su superfici leggermente umide
- Resiste alla pioggia, alle alte e basse temperature
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Verniciabile dopo 24 ore dall'applicazione
- Non ritira

Applicazioni tipiche

- Riparazione di crepe
- Riparazione di spigoli
- Sigillature idrauliche ed elettriche



Caratteristiche tecniche

| Caratteristiche | Norma | Valore |
|---|------------------------|------------------------|
| Peso specifico a 25°C | ISO 1183-1 A | 1,69 g/cm ³ |
| Consistenza | ISO 7390, profilo U 20 | Pastoso |
| Tempo fuori impronta a 23°C / 50 % u.r. | | 5 min |
| Resistenza alla temperatura | | -25 °C / +80°C |
| Tempo su scaffale | | 12 mesi |

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

