

ZETAPUR DK D4

Colla poliuretanica D4

Descrizione

Zetapur DK è un adesivo poliuretanico monocomponente reattivo, senza solventi, che indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla adesiva molto tenace resistente all'acqua, alle temperature ed all'invecchiamento.

Applicazione

Il prodotto deve essere spalmato sul supporto meno poroso. Il prodotto va applicato a punti o a cordoncino a tratti discontinui (la linea continua rischia di imbarcare i pannelli). Il processo di reticolazione deve avvenire sotto pressione per garantire un sufficiente contatto delle superfici incollate. Per evitare che la colla coli porre della carta siliconata sulle superfici da pressare. La pressione necessaria varia a seconda del tipo e grandezza del pezzo, deve consentire una buona coesione della linea collante. Nell'incollaggio di pannelli o listelli in derivati del legno non pressare al di sotto di 0,6 N/mm². Più intensa è la reticolazione della colla sotto pressione e più alta è la tenuta di carico finale. Le successive lavorazioni dei pezzi incollati possono essere eseguite dopo 2 - 3 ore, la tenuta finale avviene dopo ca. 24 ore. Se le ambedue le superfici non sono porose può essere necessario umidificare uno dei due supporti.

Caratteristiche

- Adatto a tutti i tipi di legno
- Trasparente una volta asciutto
- Forte potere adesivo
- Senza solventi

Applicazioni tipiche

- Incollaggi strutturali



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore
Aspetto	liquido ambrato
Viscosità Brookfield a 23°C g6/20rpm	2000-4500 mPa*s
Temperatura minima di filmazione	5°C
Tempo aperto 20°C / 50 % u.r.	20-30 min.
Condizioni favorevoli applicazione	
Temperatura legno, ambiente e colla	8 - 22 °C
Umidità del legno	8 - 10%
Umidità relativa dell'aria	65- 75%
Spalmatura	150 - 250 g/m ²
Tempo di presa	40 - 50 min.
Tempo di presa finale	24 ore

Immagazzinaggio

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 9 mesi.

Packaging

Zetapur DK D4 è fornita nei formati da 250 gr, 500 gr, 5 kg e 30 kg.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

