

## Scheda tecnica **MONVIL K4**

### Adesivo acetovinilico classe D4 Monocomponente

#### **GENERALITA'**

Adesivo acetovinilico monocomponente che, dopo 7 giorni dall'incollaggio, soddisfa le norme EN 204/205-D4. E' caratterizzato da una buona rapida presa e tempi brevi in pressa.

#### **CAMPO DI IMPIEGO**

Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua calda e fredda, nell'incollaggio di pezzi successivamente esposti agli agenti atmosferici protetti da adeguata verniciatura. Il prodotto è idoneo per l'incollaggio di lamellari e listellari con legni soffici e duri, lavori in alta frequenza e per la produzione di parquet.

#### **CARATTERISTICHE**

ASPETTO liquido bianco  
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm 6500 - 8500 mPa\*s  
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE 4 °C  
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali 7 - 9 min.

#### **CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE**

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA 18 - 22 °C  
UMIDITA' DEL LEGNO 9 - 12 %  
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA 65 – 75 %  
SPALMATURA 130 - 200 g/m<sup>2</sup>  
TEMPO DI PRESA A 20°C 20 - 40 min.

#### **APPLICAZIONE**

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione. E' consigliata una spalmatura su entrambe la superfici. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.



**ATTENZIONE**

Per raggiungere le norme EN 204/205-D4, bisogna spalmare la colla su ambedue le superfici da incollare.

Non impiegare materiali in ferro

**CONFEZIONI**

Flaconi da 750 gr.

**STOCCAGGIO**

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 6 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai

30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo;

pertanto queste notizie data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

***Data: Ottobre '07; revisione n°0.***

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -