



GORI 55 SENSITIVE

Finitura legno

GORI 55 SENSITIVE è una finitura coprente decorativa per legno resistente agli agenti atmosferici. Offre una protezione a lungo termine. Forma una pellicola elastica e resistente. Testato secondo la norma DIN EN71, parte 3 (sicuro per l'uso su giocattoli per bambini). Per il certificato vedere www.gori.com.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dove utilizzare Tutti i tipi di legno per esterni ed interni. Può essere utilizzato anche su alluminio pretrattato, superfici in acciaio zincato e primerizzato e superfici in PVC.

Forma di fornitura Pronto all'uso.

Substrato La superficie deve essere pulita, asciutta e solida.

Pretrattamento Legno esterno: Legno tenero non trattato: 1 mano di GORI 11 o GORI 22. Legno duro: non è necessario alcun pretrattamento.

Legno per interni: non è necessario alcun pretrattamento.

Trattamento Leggere l'etichetta e le istruzioni prima dell'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare 2-3 mani di GORI 55. Chiudere bene il barattolo dopo l'uso.

Manutenzione: Carteggiare le superfici fortemente danneggiate dalle intemperie fino a ottenere un legno sano. Rimuovere l'olio, il grasso e le particelle sciolte e applicare 1-2 mani di GORI 55.

Metodo di applicazione

Applicare a pennello o a rullo. Non applicare alla luce diretta del sole. Durante

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X55 / #11162



l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore all'80%.

Diluizione Non diluire.

Pulizia degli attrezzi Con sapone e acqua

Generale Mescolare diversi lotti per evitare variazioni di colore e di brillantezza.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Odore Debole. Inodore dopo l'essiccazione.

Resa 10 m²/l ca. - a seconda dello stato del substrato.

Tempo di asciugatura

Asciutto al tatto: circa 1 ora. Riverniciabile: circa 12 ore.
Completamente indurito: circa 48 ore. Attendere 48 ore prima di chiudere i telai dei serramenti rivestiti. Misurato a 23°C e umidità normale (60%). Possono verificarsi scostamenti a seconda della temperatura, dell'umidità, delle condizioni di ventilazione e dello spessore dello strato.

Durata di conservazione

3 anni in confezione integra. Durata di conservazione limitata dopo l'apertura.

Immagazzinamento Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi. Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto Dispersione acrilica per legno.

Densità ca. 1.2 g/ml.

Punto di infiammabilità Non infiammabile.

Contenuto solido 31.5-36.8 vol %..

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X55 / #11162



Viscosità Cremoso (E1 64-70).

Brillantezza Satinato.

COMPOSIZIONE

Legante 100% acrilato

Solvente Acqua

Pigmenti Organici and inorganici.

Ingredienti attivi Nessuno

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale Osservare le comuni norme di sicurezza per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di sicurezza all'indirizzo: www.gori.com:

Smaltimento Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli scarti del prodotto nelle fognature, nelle riserve idriche o nel terreno. Consegnare il prodotto avanzato alla discarica locale. Il prodotto vuoto può essere riciclato (verificare con il centro di smaltimento locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie di legno Il cedro rosso occidentale, il cedro giallo dell'Alaska, il larice e altri tipi di legno simili contengono tannini che possono respingere la vernice e/o la colorazione. Prima di procedere al trattamento, effettuare una prova su una piccola area e verificare il risultato.

Si noti inoltre che tutti i legni teneri possono ritirarsi o gonfiarsi fino al 12%. Nessuna pellicola può adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un'umidità massima del 18% è il limite per l'applicazione del trattamento.

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X55 / #11162



Iroko, Teak, Legno di gomma e alcune altre specie legnose contengono "olio", che può ritardare l'essiccazione e quindi dare una superficie non uniforme dopo l'applicazione. Si può provare a pulire la superficie con un diluente per cellulosa e quindi carteggiare con grana 220. Quindi applicare GORI 55 su una piccola area di prova. Sottolineiamo che non c'è garanzia di un risultato soddisfacente.

Poiché il legno è un materiale organico, non è possibile garantire che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di sicurezza: www.gori.com.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'uso conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto. Le schede tecniche possono essere scaricate dal sito www.gori.com.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00
www.gori.com