

ANTI-K LACK

Antik Lack è una vernice ferromicacea in grado di conferire effetto antichizzato. Prodotto specifico per il ferro ed il ferro battuto. Di colore satinato metallico. Particolarmente adatto per cancellate, recinzioni, lampioni ecc. Monocomponente, di facile applicazione sia a pennello che a spruzzo, evita l'uso dei tradizionali fondi antiruggine. Idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Garantisce una protezione di lunga durata essendo formulato per usi esterni.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 10-15% con diluente inodore o sintetico.

Spruzzo: 10-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-12 mq/Lt
Colori	colori cartella
Essiccazione	12-14 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	45 ± 5 mPa. sec viscosimetro c. din. Ø 6 mm a 25°C
Residuo secco	70% ± 2
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 50 micron
Peso specifico	1,5 Kg/Lt ± 0,1 a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina a solvente

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.