

TRASPIRANTE

Idropittura murale semilavabile

Descrizione

Pittura a tempera di buona qualità, ottima la copertura, buon punto di bianco, di facile distensione, pennellabilità e utilizzo. Non cola e non gocciola grazie alla sua struttura tixotropica. Si presta molto bene anche per essere colorata in tinte pastello chiare con aspetto finale uniformemente opaco. È traspirante, resistente allo sfregamento e mantiene le caratteristiche di anti-sfarinamento nel tempo.

Applicazione

SUPPORTI

Muri interni intonacati, polistirolo, pannelli isolanti, legno truciolare, mattoni, laterizi, eternit, masonite, faesite, cemento, ecc. Su intonaci in gesso, pannelli di carton gesso e supporti vari sfarinanti, applicare preventivamente una mano di isolante fissativo all'acqua. Le superfici da trattare devono essere sane, pulite e ben asciutte.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI CON IDROPITTURA
Togliere eventuali macchie e procedere direttamente alla pitturazione con idropittura.

SUPPORTI NUOVI

Se troppo assorbenti applicare una mano di fissativo acrilico all'acqua diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

SUPPORTI VECCHI

Su supporti vecchi, assorbenti, gesso e supporti sfarinanti applicare preventivamente una mano di fissativo acrilico diluito 1:4 / 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco.

AVVERTENZE

Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve essere compresa tra i + 5°C e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento. A/a Pittura opaca per pareti e soffitti interni. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV

Caratteristiche

- Buona qualità
- Ottima copertura
- Buon punto di bianco
- Facile distensione, pennellabilità e utilizzo

Applicazioni tipiche

- Pittura su muri interni intonacati, polistirolo, pannelli isolanti, legno truciolare, mattoni, laterizi, eternit, masonite, faesite, cemento, ecc.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche		Valore	
Aspetto		Opaco secondo en 13300	
Viscosità		Tixotropica	
Residuo secco		69,58 ± 0,5% p/p	
Peso specifico		1,72 ± 0,05 g/cm3	
Resistenza all'abrasione umida		ISO 11998 cat 4 EN 13300	
Potere coprente		ISO 6504-3 ottimo potere coprente cl1 EN 13300	
Colore		Bianco, tinte pastello chiare a richiesta	
Essiccazione		5-8 ore	
DILUIZIONE	Pennello	Rullo	Spruzzo
1^ Mano	30/40 %	30/40 %	35/45 %
2^ Mano	20/30%	20/30%	30/40 %

Immagazzinaggio

Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 12 mesi.

Packaging

Traspirante è fornito in confezioni da 0,75, 2,5, 5 e 14lt.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

